



# UNICOAT

Enduit pelliculaire vinylique, lisse.

**ASPECT : MAT**

**ASPECT EN POT : PÂTE ONCTUEUSE**

**SUPPORT : A APPLIQUER DIRECTEMENT SUR SUPPORT EN CIMENT ET BÉTON.**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage : 2 heures / Redoublage : 4 heures. / Recouvrable : 24 heures.
- Rendement : 1m<sup>2</sup> par kg selon le support et le mode d'application.
- ESV : 53%
- Densité : 1.86 ± 0.1
- Ne provoque ni reprise ni attache.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

## AVANTAGES

- ✓ Facile à appliquer.
- ✓ Très lisse.
- ✓ Bonne adhérence.
- ✓ Ne colle pas à l'outil d'application.

Teintes	Conditionnement	Référence
Blanc	5 kg	3100-0001-5P
	15 kg	3100-0001-15P
	30 kg	3100-0001-30P

# UNICOAT



## PRÉPARATION

- Température de l'air : entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité relative : 80% maximum.
- Température du substrat : entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire.

## APPLICATION

### SUPPORTS :

- Sur murs neufs.
- Ciment et béton.

### MATÉRIEL :

- Taloche pour un aspect lisse.

### PAS DE DILUTION :

- Prêt à l'emploi.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant .

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse.